

## EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE

Dekkende impregnatie met zeer hoge bescherming. Dankzij de moderne geconcentreerde tinten en het ultramat poederig aanzicht is de Ciranova EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE een zeer trendy decoratieve afwerking die de nerven en de natuurlijke schoonheid van het hout goed doet uitkomen.

- » Alle verticale houtsoorten
- » Maskeert de imperfecties
- » Ultramat aanzicht
- » Vormt geen film
- » Dubbele ANTI-UV-bescherming
- » Rechtstreeks aanbrengen in 2 lagen, nat op nat
- » Druipt niet.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Producttype

Watergedragen

#### Reiniging van het gereedschap

Water

#### Verbruik

+/- 10 m<sup>2</sup>/liter (kan variëren naargelang de houtsoort).

#### Droogtijd/reactietijd

Tussen 2 lagen: 30-40 min

#### Volledige droogtijd

24 uur.

#### Aantal kleuren

6 kleuren

#### Transport

Tussen 5°C en 25°C

#### Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



0,75L

2,5L



### VOORBEHANDELING

Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude beschermlagen of lak, verf, lazuur of olie (andere dan Ciranova EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE voor courant onderhoud). Indien nodig afbijten.

Afhankelijk van de staat van de ondergrond, kunt u de Ciranova EXTERIOR DEEP CLEANER gebruiken voor een betere hechting en duurzaamheid van de EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE.

Belangrijk: na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (schuurpapier korrel 80) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter kan indringen.

### APPLICATIE

Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden vóór en tijdens het gebruik.

Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel), met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Laat 20 tot 40 min. intrekken.

N.B.: de gekozen schakering zal verschijnen nadat de 2de laag is gedroogd.

Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Indien nodig, na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi uitzicht zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (in dat geval, deze film snel verwijderen door licht te ontkorrelen).

Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat de Ciranova EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE optimaal in het hout kan dringen.

### ONDERHOUD

Zodra de houtschakering op natuurlijke wijze lichter wordt, onder invloed van weersomstandigheden en uv-straling, het oppervlak opschuren, stofvrij maken en reinigen met Ciranova EXTERIOR MAINTENANCE CLEANER. Goed afspoelen en laten drogen. Eerst de schrale zones voorbehandelen en daarna moet een nieuwe laag Ciranova EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE worden aangebracht.

Indien nodig (laattijdig onderhoud) ontkorrelen (P 80 schuurpapier) daarna EXTERIOR DEEP CLEANER gebruiken alvorens de Ciranova EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE aan te brengen.

Belangrijk: het uitzicht van het geïmpregneerde hout evolueert op natuurlijke wijze onder invloed van het weer en de uv-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden: deze kenmerkende evolutie geeft aan dat er een onderhoud uitgevoerd moet worden.

